

## VH-COMPAKTA Bouwdispersie

**Hoogwaardig, weekmakervrije kunststofdispersie-toevoeging voor beton, zand-cement, kalk etc. Onverzeepbaar, vorstbestendig tot -30°C. Na doorharding bestand tegen olie en benzine, verdunde zuren en logen.**

<b>TOEPASSINGEN</b>	Vorstbestendigheid tot -30°C. Moet
* Hechtbrug tussen oud en nieuw beton	na bevriezing wel worden opgeroerd.
* Toeslagmiddel voor betonmortels	Aangebroken verpakking goed sluiten.
* Veredeling van betonproducten	
* Egaliseermiddel voor pleisterlagen	<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>
* Lijm voor tegels, natuursteen etc.	Dichtheid : 1070 gr/dm <sup>3</sup>
* Tijdelijke oppervlaktesbescherming van betonvloeren tijdens nabewerking (vlindersen)	Consistentie : dik vloeibaar
* Waterdichte cement-afdichtlaag	Bindmiddel : Vinyl propionaat
	Kleur : melkachtig wit
	Gevarenklasse : geen
<b>MATERIAALEIGENSCHAPPEN</b>	
* Hoogwaardige kunststofdispersie met meer dan 50% vaste stof	<b>VERWERKING</b>
* Sterk geconcentreerd , weekmakervrij, geen acetaat	<b>Voorbehandeling ondergrond</b>
* onverzeepbaar, ook bij zeer alkalische ondergronden bijv. kalk en cement	De ondergrond moet droog, vrij van stof, cementresten, losse delen, olie, vetten en andere verontreinigingen zijn om onthechting te voorkomen. Een zeer goede ondergrondbehandeling is het reinigen d.m.v. hoge druk.
* Ongevoelig voor vorst	
* Na uitharding bestand tegen olie en benzine	
* Zeer goed bestand tegen zuren, verdunde logen en doozouten	<b>Aanmaken mortel</b>
* Geen gevaar voor corrosieaantasting van wapeningstaal- chloridevrij	Cement en zand droog mengen – zoals vermeld in tabel. Hieraan Compakta
* Hechttingsbevorderend	Bouwdispersie/wateroplossing in
* Goed vochtbindend	verhouding zoals vermeld in de tabel
* Grotere waterbestendigheid	toevoegen tot men een dikke,
* Hogere slijtvastheid	smeerbare cementbrij verkrijgt. In deze
* Hogere elasticiteit en plasticiteit	aangebrachte hechtbrug de cement-mortel nat in nat aanbrengen.
<b>VERPAKKINGSVORM</b>	
1 ltr. Kunststof bussen	<b>REINIGING GEREEDSCHAP</b>
5, 10 en 25 ltr. jerrycans	Gereedschap reinigen met water. Eenmaal uitgeharde Compacta Bouwdispersie kan alleen mechanisch worden verwijderd.
<b>OPSLAG</b>	
Minstens 18 maanden in gesloten	<b>BIJZONDERHEDEN</b>
Originele verpakking.	Werkomschrijvingen: op verzoek verkrijgbaar
	Geen eindafwerking
	Niet UV bestendig, kan vergelen

## VH-COMPAKTA Bouwdispersie

### KORT OVERZICHT VERBRUIK EN VERWERKING

Toepassing	Grondering Compakta/water	Aanmaakvloeistof Compakta/water	Mengverhouding cement/zand	Compakta verbruik kg/m <sup>2</sup>
<b>Hechtbrug voor</b> Oud/nieuw beton Cement vloer Pleister op asfalt	1:3 1:3 1:5 1:1	1:1 1:1 1:5 1:2	1:2 1:2 afh v. pleistermat. 1:2	0,25 0,25 0,15 0,25
<b>Reparatiemortel</b> <b>tot 10 mm</b> <b>vanaf 10 mm</b> Betonprodukten Zichtbeton Wapeningschade Afwerking Hoeken Tegels Deklagen	1:3 1:1 1:5 1:3	1:1 1:3 1:1 / 1:3 1:1 / 1:3 1:3 1:3 1:1 / 1:3 1:3 1:1 / 1:3	1:3 1:4 1:3 - 4 1:3 - 4 1:4 1:3 - 4 1:3 - 4 1:3 - 4 1:3 - 4	0,3-1 kg/10 l DM* 0,3-1 kg/10 l DM 0,3 / 10 l pleister 0,3-1 kg/10 l DM 0,3 / 10 l DM 0,3-1 kg/10 l DM
<b>Dunbed-lijm voor</b> Tegels Isoleerplaten Natuursteen Cementplaten op asfalt	1:5 - - - 1:1	1:2 1:2 1:2 / 1:3 1:2 1:2	1:2 1:4 - 1:4 1:4	0,2 - 0,3 0,1 0,6-1 kg/10 l DM 0,2 0,5
<b>Deklaag</b> Hechtbrug Opp.bescherming Stuivende vloeren Afwerklaag Dunne laag	1:3 1:5 1:6/8 1:3 1:3	1:1 / 1:2 - - 1:2 1:2	1:2 - - 1:2 1:3	0,25 0,1 0,2 - 0,4 0,5 0,4 - 0,75
<b>Poetslaag</b> Hechtbrug Cementmortel Kalk/cementmortel Uitvlakken Gladde afwerking	1:5 1:3 1:5 1:6 1:3	1:5 1:5 1:10 1:3 1:2	afh.van poetsmat. 1:4 - 1:2 - 3 1:2 / 1:3	0,3 0,25 / 10 l DM 0,25 / 10 l DM 0,3 / 10 l DM 0,8 / 10 l DM
<b>Diverse</b> Voegmortel Kalklaag  Impregneren van gasbeton Haarscheuren	- -  voorbevochtigen voorbevochtigen	1:3 -  1:6 1:1	1:3   - cement toevoegen	0,5 / 10 l DM 1-2 kg/10 l kalk- melk 60 - 80 g/m <sup>2</sup> 100 g/m <sup>2</sup>

## VH-COMPAKTA Bouwdispersie

\* **DM = DROGE MORTEL**

COMPAKTA EN WATER MOETEN VOOR DE MORTELAANMAAK WORDEN GEMENGD!  
VERMELDE MENG- EN VERBRUIKSWAARDEN KUNNEN LICHT AFWIJKEN

**Werkomschrijvingen; op verzoek bij onze firma verkrijgbaar.**

- \* WATERDICHTCEMENT- AFDICHTLAAG VOOR HET AFDICHTEN VAN KELDERWANDEN, BETONNEN RESERVOIRS, SILO'S, ZWEMBADEB etc.
- \* AFDICHTEN VAN POREUZE BETON METSELBLOKKEN, GEMETSELDE BAKSTEEN GEVELS.
- \* HECHTBRUG TUSSEN OUD EN NIEUW BETON EN/OF ASFALT
- \* HERSTEL VAN MINERALE ONDERGRONDEN, EGALISEREN VAN ZICHTBETON, HERSTEL VAN LAGEN, TRAPTREDEN, DEK- & PLEISTERLAGEN.
- \* HERSTEL CORROSIEAANTASTING WAPENINGSTAAL & BETONREPARATIE
- \* HERSTEL VAN SCHEUREN IN BETON EN PLEISTERWERK.
- \* KALKVERF & KALKLAGEN VASTZETTEN
- \* VERMINDERING VAN ZUIGING OP PLEISTERLAGEN & CELLENBETON
- \* OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN STOFFIGE BETONVLOEREN
- \* PLEISTERLAGEN
- \* VOEGMORTEL VOOR KLINKERS, BAKSTEEN, GLAZEN BOUWSTENEN etc.
- \* DUNBED-LIJM voor Polystyreen (Gevel)-isolatieplaten, natuursteen, cementplaten, vensterbanktegels etc.
- \* DEKVLOEREN, OOK VOOR VLOERVERWARMING GESCHIKT.

De verstrekte informatie is gebaseerd op de huidige stand van de techniek. De juiste applicatiemethode en de daaraan verbonden eindresultaten zijn door ons niet controleerbaar. Derhalve kan alleen een productgarantie door ons worden verstrekt. Deze informatie is alleen bestemd ter uwer informatie en gebaseerd op de bij ons bekende praktijkgegevens. Garantie kan hieruit nimmer worden afgeleid.

### Advies en verkoop

#### Verwaard Handelsonderneming B.V.

Roosje Voshoeve 46, Postbus 478  
2740 AL Waddinxveen  
Tel +31 (0)88 - 540 11 00  
Fax +31 (0)88 - 540 11 99  
info@verwaard-bv.nl  
www.verwaard-bv.nl